



Pannon Falap-Lemez Kft.

TECHNIKAI LEÍRÁS FELHASZNÁLT NYÍR FELÉPÍTÉSŰ RÉTEGELT LEMEZEKRE

Felépítés: nyírfa furnérok váltakozva keresztirányban egymásra ragasztva

Bevonat: 120 gr/m² sötétbarna fenolfilm bevonat;
egyoldalt sima, hátoldalon csúszásmentesített

VÍZÁLLÓSÁG

Ragasztás: BFU-100, DIN 68705, víz- és főzésálló
Emissziós osztály: E1

SAVÁLLÓSÁG

A lemezek felületét a koncentrált savak károsíthatják.

ÜTÉSÁLLÓSÁG

Mechanikai sérülések károsítják a felületet.

TŰZÁLLÓSÁG

A rétegelt lemezek égéspontja nyílt lánggal való folyamatos érintkezése során **270 °C**.

Öngyulladás csak **400 °C** feletti hőmérsékleten következik be.

Teljesen kifejlett tűz esetén a lemezek lassan, kb. **0,6 mm/perc** egyenletes sebességgel szenesednek el.

Ez az érték lehetővé teszi azok felhasználását **bizonyos tűzálló** szerkezetek elkészítéséhez.

A lemezek kielégítik a BS 476 szabvány 7. rész 1987 „A tűz terjedése a felületen” c. fejezet 3. osztályának követelményeit.